


Nanoboyutlar


Nanobilim ve Nanomühendislik

- Nanobilim ve Nanomühendisliğe Giriş
- Doğadaki Nanobilim
- Nanoteknolojinin Tarihi
- Nanoboyutlar (OD-1D-2D)
- Nano-etkilerin Temelleri
- Nanomalzemelere Bakış
- Üretim Metodları ve Karakterizasyonu
- Nanobilim ve Nanomühendisliğin Uygulama Alanları
 - Nanomalzemeler
 - Nanobiyoteknoloji
 - Nanotop
 - Nanoelektronik
 - Nanoteknoloji ve Uzay
 - Nanomanyetikler
 - Enerji ve Çevre
 - Güvenlik
 - Diğerleri
- Nanoteknolojinin Potansiyel Riskleri

DENOMINATIONS




- Nanotanecikler nedir ?
- Nelerden yapılır?
- Nasıl üretilir?
- Uygulamaları nedir?
- Nasıl karakterize edilir?




Fulleren yüzeylerine moleküller tutunabilir

Ayrıca soğan halkaları gibi moleküller ve agrega olarak tabakalar halinde görünebilir



Pentagonların kıyaslanması

Figure 10.15 The C₂₀ molecule. This is the smallest experimentally verified fullerene but, in contrast to the larger molecules, this is unstable [9]. (Reprinted with permission from Nature [9]) The geometry of this fullerene is also different; unlike larger molecules, which consist of hexagons and pentagons, C₂₀ is composed only of pentagons [8].



Top down YAKLAŞIMLAR

- **Öğütme (Milling)/ Aşındırma (Attrition)**


- Nanopartiküller
 - nispeten geniş boyutu dağılımına sahip
 - çeşitli partikül şekli veya geometri var
 - öğütme ortam kirliliklerin önemli bir miktarını ihtiyaçlı olabilir
 - öğütme kaynaklanan hataları içerebilir
 - nanokompozitler ve nanotaneli yığın malzemelerin üretiminde kullanılabilir
 - Nanokompozitler ve nanotaneli yığın malzeme olarak kusurları sinterleme sırasında tavlanır.

Bottom-up YAKLAŞIMI

- Nanotanecikler, sıvı ya da buhardan homojen çekirdeklenmeyle sentezlenebilir
- Nanotanecikler, yüzeyler üzerine heterojen çekirdeklenmeyle sentezlenebilir
- Nanotanecikler ve kuantum noktaları yüksek sıcaklıklarda uygun şekilde tasarlanan katı yüzeylere faz ayırimıyla hazırlanabilir.
- Nanotanecikler misel gibi küçük bir alanda büyümeye prosesi, çekirdeklenme ve kimyasal reaksiyonlarla sentezlenebilir.

Nanoölçekte Şekil Kontrolü

- **Zaman**
– Dakika, saat
- **Sıcaklık**
– Çinko blend ve Würtzit yapı farkı
- **Yüzey Enerji Bilimi**
– Farklı fazlar farklı kimyasal potansiyel ve kimyaya sahiptir
- **Organik Moleküllerin Örtülmesi**
– Farklı moleküller farklı fazlara eklenebilir
- **Monomer Derişimi**
– Derişime bağlı farklı şekiller



Çekirdeklenme ve yeterince büyümeyen prosesinin şematik gösterimi [M. Haruta and B. Delmon, *J. Chirn. Phys.* **83**, 859 (1986).]

11

NANOTANECİKLERİN İSTENEN KARAKTERİSTİKLERİ

- Tüm taneciklerin özdeş boyutu
- Özdeş şekil veya morfoloji
- Bireysel tanecikler veya farklı tanecikler arasında istenen özdeş kimyasal bileşim ve kristal yapı
- Monodispers (bireysel olarak disperse olmuş tanecikler (topaklanma yok).
 - Eğer topaklanma meydana gelirse nanotanecikler kolayca dağılabilir

Nanotanecikler

- Boyut : 100 nm'den büyük değil
 - Tek kristal (nanokristal)
 - Polikristal
 - Amorf
- Olabilir
- Farklı morfolojiler : küre, küp, levha...
- Kuantum noktalar
 - Nanotaneciklerin karakteristik boyutu yeterince küçüktür ve kuantum etkileri gözlenir

BİR ÇÖZÜCÜDE DAĞILAN NANOTANEKİLERİN OLUŞUMU


- En bilinen yaklaşım
- Avantajları
 - Kolaylık;
 - Topaklanmadan nanotaneciklerin kararlılık
 - Çözücüden nanotaneciklerin ekstraksiyon
 - Yüzey modifikasyonu ve uygulama
 - Proses kontrol
 - KütleSEL üretim

METALİK NANOTANEKİLERİN SENTEZİ (metalik Kolloidal dağılma)

- Genel metod
 - Seyreltik çözeltilerde metal komplekslerinin indirgenmesi
 - Monosize nanotaneciklerin oluşumu çözeltinin düşük derişimi ve yüzey üzerine yapışan polimerik monotabakanın birleşimiyle çoğu durumlarda başarılı
- Başlangıç kimyasalları, indirgeyici madde ve polimerik stabilizatörlerin farklı tipleri yaygın olarak kullanıldı.

Table 3.1. Summary of precursors, reduction reagents and polymer stabilizers.

Precursors	Formula
Metal anode	Pd, Ni, Co
Palladium chloride	PdCl ₂
Hydrogen hexachloroplatinate IV	H ₂ PtCl ₆
Potassium tetrachloroplatinate II	K ₂ PtCl ₆
Silver nitrate	AgNO ₃
Silver tetroxychlorate	AgClO ₄
Chloroauric acid	HAuCl ₄
Rhodium chloride	RhCl ₃
<i>Reduction Reagents</i>	
Hydrogen	H ₂
Sodium citrate	Na ₃ C ₆ H ₅ O ₇
Hydroxylamine hydrochloride	NH ₄ OH + HCl
Citric acid	C ₆ H ₈ O ₇
Carbon monoxide	CO
Phosphorus in ether	P
Methanol	CH ₃ OH
Hydrogen peroxide	H ₂ O ₂
Sodium carbonate	Na ₂ CO ₃
Sodium hydroxide	NaOH
Formaldehyde	HCHO
Sodium tetrahydorate	NaBH ₄
Ammonium ions	NH ₄ ⁺
<i>Polymer stabilizers</i>	
Poly(vinylpyrrolidone), PVP	
Polyvinylalcohol, PVA	
Polyethyleneimine	
Sodium polyphosphate	
Sodium polyacrylate	
Tetraalkylammonium halogenides	



<i>Reduction reagents</i>	436 nm*	546 nm*	XRD*	SEM
Sodium citrate	29.1	28.6	17.5	17.6±0.6
Hydrogen peroxide	25.3	23.1	15.1	15.7±1.1
	31.0	31.3	18.7	19.7±2.6
Hydroxylamine hydrochloride			37.8	22.8±4.2
Citric acid	23.5	22.8		12.5±0.6
Carbon monoxide	9.1	7.4	9.0	5.0±0.5
	15.3	15.3	9.8	7.5±0.4
	18.9	18.3	13.1	12.2±0.5
Phosphorus			13.9	8.1±0.5
			21.0	15.5±1.7
			29.6	25.6±2.6
			36.9	35.8±9.7

* The particle sizes are determined using light scattering with the indicated wavelengths.
The particle sizes are determined based on X-ray diffraction line broadening.

19

Kolloidal Altın

- Kloraurik asitin ($\text{HAuCl}_4 \cdot n \text{H}_2\text{O}$) Sodyum sitrat indirgenmesi
- En yaygın kullanılan metod
 - Kaynayan seyreltik ($\sim 2.5 \times 10^{-4} \text{ M}$) kloraurik asit çözeltisine 1 ml %0.5'lük sodyum sitrat ekle
 - Su eklendiğinde çözeltinin her yerinde renk değişimi olana kadar karışımı 100°C 'de tut.
- Başlangıç çekirdeğinin büyük bir miktarı, çekirdeklenme evresinde büyük miktarda küçük boyutlu ve dar tane boyut dağılımındaki nanotanecikler halinde oluşur.
- Kolloidal sol
 - Mükemmel kararlılığa sahiptir
 - $\sim 20 \text{ nm}$ çapında nanotaneciklere sahiptir

Pt Nanotanecikler


- **Radyoliz**
 - Co-60 gamma ışınları, hidrate elektronlar, hidrojen atomu ve 1-hidroksilmetyl radikalleri üretmek için kullanıldı.
 - Radikaller, K_2PtCl_4 'deki Pt^{2+} 'yi sıfır değerlik haline indirger, Pt tanecikler oluşur (1.8 nm çaplı)
- **PtCl_6^{2-} sitrat indirgenmesi**
 - Pt nanotanecikler ($\sim 2.5 \text{ nm}$ çaplı) H_2PtCl_6 'in sodyum sitratla karışımının 1 saat kaynatılmasıyla elde edildi.
- **K_2PtCl_4 'in hidrojen indirgenmesi**
 - Hidrolize başlangıç maddesi (K_2PtCl_4 seyreltik çözeltisi) hidrojen indirgenmesi öncesi hidroksitlerini oluşturmak için.
 - Hidrolizi desteklemek için katalizör olarak NaOH kullanıldı
 - PVA stabilizör

Ag nanotanecikler

- AgClO_4 , aseton ve farklı polimer stabilizörlerini içeren sulu çözeltilerin UV aydınlatması
- UV aydınlatma 2-propanolden hidrojen uzaklaştırma ve asetonun uyarılması yoluyla ketil radikalleri üretir.
- Bu ketil radikalleri polirotik ayrışma reaksiyonu meydana getirebilir
- Hem ketil radikalı ve hem de radikal anyonları reaksiyona girer ve gümüş iyonunu gümüş atomuna indirger
- Her iki reaksiyon düşük reaksiyon hızına sahiptir ve böylece monosize Ag nanotaneciklerinin oluşumu yönünde gerçekleşir.
- Polimer stabilizör olarak Polietilenimin kullanıldığında
 - Boyut 7 nm, dar tane boyut dağılımı

Ag nanotanecikler

- Ar ve H_2 ortamında 10 °C'de bir Ag nitrat çözeltisinin Sonokimyasal indirgenmesi.
- Su, ultrasonla hidrojen ve hidroksil radikallerine ayılır
- Hidrojen radikalleri gümüş iyonlarını gümüş atomuna indirger
- Hidrojen peroksitten H_2 uzaklaşır (gümüş nanokümelerini gümüş okside yükseltger)



23

İndirgeyici katkıların etkisi

- Kuvvetli bir indirgeyici katkı
 - Hızlı bir reaksiyon hızını destekler
 - Daha küçük nanotaneciklerin oluşumuna yardımcı olur
- Zayıf bir indirgeyici katkı ise
 - yavaş bir reaksiyon hızına neden olur ve bağlı olarak daha büyük taneciklerin oluşumuna neden olur


Polimer stabilizörün etkisi

- Polimer stabilizör öncelikle taneciklerin topaklanmasılığını önleyerek nanotaneciklerin yüzeyi üzerinde bir tek tabakanın oluşumunu sağlar.
- Polimer stabilizörün kuvvetli bir adsorpsiyonu büyümeye sitesini işgal edecek ve böylece nanotaneciklerin büyümeye hızını yavaşlatacaktır.
- Polimer stabilizörün tam kapsaması çözeltiden büyümeye sitesine büyümeye türlerinin difüzyonuna engel olacaktır.
- Polimer stabilizör çözünen, katalizör yada çözücü ile etkileşebilir ve böylece direkt olarak reaksiyon'a katkıda bulunur.

Fullerenler


- Almanya'da Nükleer fizik araştırmacılar Hahn & Strassman o kadar C₁₅ + karbon kümeleri 1943 yılında bir grafit elektrotla yüksek frekanslı ark ile üretildi.
Bir Japon fiziksel organik kimyaci EG Osawa tek katlı kapali kafes yapısında karbonu 1970 'lerin başında farketti.
Gal'pern (Rus bilim adamı) 1973 yılında büyük bir HOMO-LUMO boşluğu kapalı bir kabuk molekülü olacağını gösteren pek çok Hückel hesaplamaların ilk tamamlamıştı.
Fullerenler 1985 Eylül ayında Rice Üniversitesi, Houston, Texas'da, bilim adamı bir grup tarafından ilk kez deneySEL olarak bulunmuştur.

26



27

Mass spectrum of carbon clusters




28

- Fullerenler beşgen ve altıgen şekilli halkalar halinde birbirine bağlanmış karbon atomlarından oluşan kapalı içi boş kafesler. Kafes yüzeyi üzerindeki her bir karbon atomu, üç komşu karbon ile bağlanmış ve bu nedenle sp^2 hibritleşmesi yaparlar. En ünlü fulleren "buckyball" tarafından da bilinmektedir C₆₀ vardır. Diğer sık kümeler C₇₀, C₇₂, C₇₄, C₇₆, C₈₀, C₈₂ ve C₈₄ yapısındadır.

29

Carbon-carbon bonds in the sp^2 hybridization configuration.



30


Fullerenes

- En yaygın çalışılanı: C₆₀ (Buckminster fullerine ya da buckyball)
- Mimar Buckminster Fuller'in jeodezik kubbe tasarlamasından sonra isimlendirilmiştir. (Bir mekanı en az malzeme kullanarak örtme imkanı sağlayan)
- Örnekler:
 - C₇₀ Rugby topu-şekilli;
 - C₇₆
 - C₇₈
 - C₈₀




Nasıl yapılır?

Fullerenler bir gaz ortamında buharlaşan karbon yardımıyla üretilebilir.




Schematic cross-sectional drawing of the supersonic laser-vaporization nozzle used in the discovery of fullerenes

32



Icosahedral Fullerene C₅₄₀




Fullerenlerin özellikleri

- Hiçbir element karbon kadar mükemmel özelliklere sahip değildir.
- Buckyballs nispeten ucuz ve heryerdedir !
- Fulleren molekülünde her karbon atomu diğer 3 karbon atomuna bağlanır (onlar dörtlü bağ için en uygun olanıdır)
- Simetrik şekillidir.
- Yüksek yüzey alanına sahiptir

35



- Fullerenlerde 12 beşgen halkalar kapalı kafes etkisi için gereklidir.
- Karbon atomunu içeren fullerenler 12 beşgen halka ve hekzagonal halkaların bir kombinasyonuyla düzenlenmiştir.
- Kimyasal formülü C_{20+2n}
- Fulleren kafesler yaklaşık 7-15 Å çapındadır.
- Yüksek sıcaklık (500 C) ve basıncı dayanır.

36



- Birçok uygulama alanına sahiptir
 - Askeri
 - Tıp
 - Nanoteknoloji
 - Elektronik
 - Malzeme

38




Karbon nano tüpler (CNT)

- Karbon nanotüpler önemli elektronik ve mekanik özelliklere sahip nano yapılardır. Nanotüpler ilk olarak **tek boyutlu** kuantum teller için prototip olarak düşünüldüğünden çok büyük bir ilgi çekti.
- Diğer kullanışlı özelliklerin keşfedilmesiyle ; özellikle dayanıklılığı, potansiyel kullanım alanlarını çoğalttı.
- Örneğin, karbon nanotüpler nanometrik boyutlardaki elektronik devrelerde ya da kuvvetlendirilmiş polimer malzemelerde kullanılabilir.

41

Karbon nano tüpler

- Tek-boyutlu nanotüpler temel silindirik yapı gibi düşünülebilir ve bu da çok-katmanlı nanotüplerin yapı taşlarını oluşturur. Birçok teorik çalışma ile tek-boyutlu nanotüplerin özellikleri tahmin edilmeye çalışılmaktadır.



42


İlk Nanotüp

- Nanometrik boyutlardaki ilk karbon teli , 1970'lerde Fransa da Orleans Üniversitesi doktora tez çalışmasının bir bölümü olarak , **Morinobu Endo** tarafından hazırlanmıştır.
- Buhar-Geliştirme teknigiyle karbon fiberlerin çapı 7 nm civarında geliştirilmiştir.
- Ancak önce bu tellerin nanotüp olduğunu farkına varılmamış ve sistemli bir şekilde çalışmamıştır.

43

Karbon nano tüpler


- 1991 yılında, Tsukuba Laboratuvarından **Sumio Iijima**, yüksek çözünürlü “Geçirimli Elektron Mikroskopunu” (TEM) kullanarak karbon nanotüpleri gözlemleyince, nanotüpler konusundaki araştırmalar yoğun bir şekilde başlamıştır.




44

- Temel olarak
 - tek duvarlı karbon nanotüpler (singlewalled carbon nanotubes- SWCNT)
 - çok duvarlı karbon nanotüpler (Multi walled carbon nanotubes- MWCNT) olmak üzere iki çeşittir.
- Nanotüplerin çapları sadece birkaç nanometre oldugu için (insan saçının yaklaşık 50.000'de biri) çaplarının büyüklüklerine göre sınıflandırılırlar.
- Tek duvarlı karbon nanotüpler tek bir grafit yüzeyinin yuvarlanarak silindir şeklinde almasıyla oluşur.
- Çok duvarlı karbon nanotüpler ise bu silindirlerin iç içe sıralanmasıyla oluşur

45



46

- 
- Armchair structure
 - Zigzag structure
 - Chiral structure

47

Karbon Nanotüplerin Sentezleme Yöntemleri

- Karbon nanotüpleri genel olarak
 - ark buharlaşma teknigi (arc discharge),
 - lazer aşındırma (laser ablation) ve
 - karbon buhar birikimi (CVD)
- olmak üzere üç ayrı metotla üretilmektedir.

48


ark buharlaşma tekniği

- Ark buharlaşma tekniği,
 - ilk keşfedilen,
 - laboratuar imkanlarında kolayca yapılabilecek ve
 - en geniş kullanım alanı bulan metot olmasına rağmen,
- diğer metodlarla karşılaştırıldığında bu metod daha az saflıkta yapılar oluşur ve ürün nanotüplerden Fe, Ni, Co gibi katalitik metallerin ayrılmasını gerektirir.

49

ark buharlaşma tekniği

- Bu metodda C60 üretim yönteminden farklı olarak soygaz (helyum, argon vb) ortamında grafit elektrotları yüksek arklama (örnegin 20V, 50-100 A) sırasında temas halde değil birbirine değişmeyecek kadar yakın (yaklaşık 1 mm) tutulur



50

ark buharlaşma tekniği

- Katalizör olarak metal parçacıkları (ağırlıkça % 1) eklenebilir.
- Uygulanan akım iki elektrot arasında yüksek sıcaklıkta bir akışa yol açarak anottan buharlaşan karbonun bir kısmının katotta silindirik olarak tekrar yoğunlaştırır.
- Bu silindirik tortunun merkezinde hem nanotüpler hem de nanoparçacıklar oluşur.



51

ark buharlaşma tekniği


- Bu metodda eğer anot metal katalizörleri (Fe, Co, Ni vb) ile katkilanırsa 1.2- 2.4 nm çapında tek duvarlı karbon nanotüpleri (SWCNT) elde edilebilir.
- Eğer her iki elektrot da grafit ise ürünün MWCNT olması beklenir.
- Ancak bu metodda fullerenler, amorf karbon ve grafit tabakaları gibi yan ürünler de gözlenir.

52

ark buharlaşma tekniği




10 nm



10 nm

- MWCNT/SWCNT
- Kesikli proses
- Nispeten ucuz

53



- Ark boşaltım yöntemi ile üretilen karbon nanofiberler


54

Lazer aşındırma yöntemi

- Bu teknikte farklı gaz atmosferlerinde, yüksek sıcaklık fırınlarında (1200°C) kuartz tüp içerisindeki grafit ve metal katalizör parçacıkları üzerine lazer sinyali gönderilir ve buharlaştırılır.
- Buharlaştırılan maddeler sogudukça küçük karbon molekülleri ve atomları daha büyük kümeler oluşturmak üzere yoğunlaşırlarken bu esnada katalizör daha yavaş yoğunlaşır.

55

Lazer aşındırma yöntemi




Schematic of laser ablation method

56

Lazer aşındırma yöntemi

- % 90'a varan saflik
- Bu metotta da eger saf grafit elektrotlar kullanılırsa MWCNT'ler,
- Co, Ni, Fe, gibi katalizörler içeren grafit cubukları kullanılırsa SWCNT'ler üretilmektedir.
- Kataliziörlü/kataliziörsüz
- Çok kuvvetli lazer kullanımı
- Nispeten pahalı




57

CVD

- Bu metotta gaz fazında bir karbon ile gaz haldeki karbon molekülüne enerjinin geçmesi için bir enerji kaynağı (plazma veya dirençle ısıtılmış bir bobin) kullanılır.
- En çok kullanılan gaz kaynakları
 - metan,
 - etan,
 - karbon monoksit ve
 - asetilendir.

58


CVD



- Termal CVD

59

CVD



- Plazma CVD

60


CVD

- Enerji kaynağı reaksiyona girecek atomik karbonu oluşturmak amacıyla kullanılır. İki aşamadan oluşan bu yöntemde öncelikle katalizör yüzeyi hazırlanır.
- Gaz fazındaki karbon Ni, Fe veya Co gibi bir katalizörle kaplanmış ve ısıtılmış olan alütrije doğru hareket eder. İkinci aşamada nanotüpler kimyasal olarak (genellikle amonyak ile) veya ısıl tavlama ile aşındırılmış yüzeyde kümeler oluşturarak elde edilir.




61


CVD



SWCNT/MWCNT
650-900 °C sıcaklıkta
Düzenli bağılı CNT




62



Tek boyutlu kristaller

Nanotüpler, sadece tek boyutta kristalize olan seçilen bileşiklerle üretilebilir.

örneğin alüminasilikatlar



$$1.3 < x < 2, \quad 2.5 < y < 3$$

2-5 nm çaplı tüpler olarak
kristalize olur

Buradaki Al, Fe, Mg, Mn ile
yer değiştirilebilir

Renk ve çap etkilendir






Figure 10.9 The arrangement of ions in imogolite [5]. It is possible to attach organic compounds at the outer layer consisting of oxygen ions. The tube diameter can be adjusted by altering the aluminum : silicon ratio. (Reprinted with permission from [5], Copyright: The Korean Chemical Society 2006.)




Nanotüplerin Özellikleri

- Mekanik Özellikler
- Elektriksel Özellikler
- Optik Özellikler
- Kimyasal Özellikler

Mekanik Özellikleri

- ♦ Elmas kadar yüksek mukavemetlidirler
- ♦ Çok yüksek Elastik Modül : 1.0-1.4 TPa arasında
- ♦ Maksimum çekme mukavemeti 30 GPa a yakın (çelikle karşılaştırıldığında 100 kat yüksek)
- ♦ Yoğunluk çeliğin 1/6 sı
- ♦ 3000°C ye kadar kararlı





C hegzagonal kristal yapıdadır. Bazal düzlemlerde teorik elastik modül = 910 GPa.

CNT ler 1.0-1.4 Tpa CNT neden teorik C modülünden yüksek?

CNT lerin eğilme ve bükülmesi ile C-C bağ mukavemeti artar ve modül de artar.

- Çok yüksek kırılma tokluğu
- Esneyebilme çok yüksek, Eğme ve şekil verme mümkün

Şekil. Esnetilmiş bir graphene (şematik)



Malzeme	Young Modülü (GPa)	Çekme Gerilmesi (GPa)	Yoğunluk (g/cm³)
Tek Katmanlı (SWCNTs)	1054	150	
Çok Katmanlı (MWCNTs)	1200	150	2.6
Çelik	208	0.4	7.8
Epoksi	3.5	0.005	1.25
Tahta	16	0.008	0.6

Karbon nanotüplerin elastik modülü, çekme mukavemeti ve yoğunluk değerleri ve diğer malzemelerle karşılaştırılması.

Elektriksel Özellikler

Hem yarıiletken hem metalik iletkenler
İletkenlik 1 Milyar Amper/m² olabilir (Bakır = 1 milyon Amper/m²)

Optik Özellikler

Optik olabilirler ancak Chiral nanotüpler çok uzun iseler optiklik ortadan kalkar

Kimyasal Özellikler

- Kimyasal olarak inerttirler
- Graphene levhalardan daha reaktiftirler.

CNT'lerin Uygulamaları

- Enerji Depolama
- Hidrojen depolama, Lityum iyon pillerde elektrot, Elektrokimyasal Süperkapasitörler
- Elektronik
- Magnetikalın yayma cihazları, Transistörler
- Nano-Cihazlar
- Nano-proplar, Nano-sensörler, Nano-yatak ve dişliler

Nanoteller (nanowires)

- Nanoteller en genel haliyle çapı nanometre mertebesinde olan tel olarak tanımlanabilir.
- Bu skalada kuantum mekaniksel etkiler önemli olduğu için teller, kuantum teller olarak da bilinirler.
- Nanoteller;
- 1- Her tür üniform bileşik şeklinde sentezlenebilirler.
- 2- p ve n tip katkılama yapılarak aktif aygit uygulamasında kullanılabilirler.
- 3- Eksensel ve radyal heteroyapılar şeklinde üretilerebilirler.

77

nanoteller

Üretimi için farklı teknikler 4 kategoride sınıflandırılabilir:

- **Kendiliğinden büyümeye:**
 - Buharlaşma yoğunlaşma
 - Çözünme yoğunlaşma
 - Buhar-Sıvı-Katı büyümeye (Vapor-Liquid-Solid VLS)
 - Yeniden kristalleme
- **Şablon tabanlı sentez:**
 - Elektrokimyasal çökelme
 - Elektroforetik çökelme
 - Kolloid dispersiyonu, ergime
 - Kimyasal reaksiyonla dönüşüm
- **Electroeğirme**
- **Lithogfari (top-down)**

78

nanoteller

Nanotellerin Avantajları :

- Nanoteller sentez sırasında kontrol edilebilir,
- Kimyasal bileşim,
- çap,
- boy,
- katkılandırma/elektronik özellikler

79

nanoteller

En genel uygulamaları:

- Nanoelektronikler için bağlantılar
- Magnetik cihazlar
- Kimyasal ve biyolojik sensörler
- Biyolojik etiketler

80

Kendiliğinden büyümeye

Genel Fikir:


- Anizotropik büyümeye gereklidir
- Tek bir yönde kristal büyümeye ilerler
- Tekdüze boyutlu nanoteller

81

Kendiliğinden büyümeye Buharlaşma yoğunlaşması


- VS (vapor-solid) tekniği diye de bilinir.
- Bu yöntemle büyütülen nanotel ve nanoçubuklar genellikle çok az hatalı tek kristallerdir.
- Nanotel ve nanoçubukların oluşumu anizotropik büyümeye nedeniyedir.
- Genel fikir bir kristalde farklı yönler, farklı büyümeye oranlarına sahiptir.
- Bu yöntemde nanotelin büyümeye yönünü kontrol yoktur.

Kendiliğinden büyümeye Buharlaşma yoğunlaşması



(Picture from: "Nanostructures of zinc oxide," by Zhen Lin Wang, http://www.materialstoday.com/pdfs_7_6/zhang.pdf)


Kendiliğinden büyümeye Buharlaşma yoğunlaşması



Mesoporous, single-crystal ZnO nanowires.

(Picture from: "Nanostructures of zinc oxide," by Zhen Lin Wang, http://www.materialstoday.com/pdfs_7_6/zhang.pdf)

Kendiliğinden büyümeye
Buharlaşma yoğunlaşma



Picture : Measuring the Work Function at a Nanobelt Tip and at a Nanoparticle surface, http://www.nanoscience.gatech.edu/zhang/paper/2003/03_NL_2.pdf

Kendiliğinden büyümeye
Buharlaşma yoğunlaşma



Ultra-narrow ZnO nanobelts.

(Picture from: "Nanostructures of zinc oxide," by Zhon Lin Wang, http://www.materialstoday.com/pdfs_7_zhang.pdf)

Kendiliğinden büyümeye,
Çözünme yoğunlaşma





- Buharlaşma yoğunlaşma yönteminden farklıdır
- Büyüme türleri ilk olarak bir çözücü veya çözeltide çözülür, ve sonra çözücü veya çözeltiye difüze olur ve nanocubuk yada nanotel büyümesiyle sonuçlanarak yüzey üzerinde birikir.
- Bu metoddaki nanoteller uzunlukları < 500 nm ve çapları ~60 nm'dır.

Kendiliğinden büyümeye,
Buhar-Sıvı-Katı Büyüme (VLS)

Genel Fikir:

VLS mekanizması ile nano malzeme üretimi üç aşamadan oluşmaktadır

- 1. Çekirdeklenme
 - 2. Çökelme
 - 3. Büyüme
- VLS mekanizması, yatay bir tüp fırın içinde gerçekleşmektedir. Büyüme sistemi; yatay tüp fırının yanı sıra kuartz veya alumina tüp ve örnek taşıyıcı kayıkçık ile vakum sistemi (mekanik pompa), taşıyıcı gaz ve sıcaklık kontrol ünitesinden oluşmaktadır.



Şablon Tabanlı Sentez

Genel Fikir:

- Bu çok genel bir metoddur
- Polimer, metal, yarıiletken ve oksitlerin nanoçubuk, nanotel ve nanotüpplerin üretiminde kullanılır.
- Nano boyutlu kanalları olan bazı gözenekli membranlar nanotellerin büyümésinde şablon olarak kullanılır
- 10 nm'den 100 nm'ye değişen gözenek boyutları elde edilebilir

Şablon Tabanlı Sentez


Elektrokimyasal Çökelme

- **Negatif şablon**
- **Pozitif şablon**

- Bu kendi kendine ilerleyen bir prosesdir
- Bu metod bir elektrot üzerine katı madde birikmesi olarak sonuçlanan elektroliz olarak düşünülebilir
- Sadece elektriksel olarak iletken malzemelere uygulanabilir: metaller, alaşımalar, yarıiletkenler ve elektriksel iletken polimerler

Şablon Tabanlı Sentez, Elektrokimyasal Çökelme


Negatif Şablon



- Nanotellerin çapları gözeneklerin geometrik sabitleri yardımıyla belirlenir
- Uygun şablonların üretimi açıkçası kritik bir aşamadır


Şablon Tabanlı Sentez, Elektrokimyasal Çökelme

Negatif Şablon




- Kendi başına durabilen nanotellere sahip olmak için şablonun uzaklaştırılması gereklidir. Bunun için şablon uygun bir çözücüde çözülür

Şablon Tabanlı Sentez, Elektrokimyasal Çökelme



Gözenekli bir şablon



Nanotel dizi

Şablon Tabanlı Sentez, Elektrokimyasal Çökelme


Positif Şablon Metodu

- Çubuk gibi nanoyapılar kullanılır. Örneğin DNA ve CNT şablonları.
 - Nanoteller şablo dışındaki yüzeyde oluşur
 - Nanotellerin boyutları şablonun boyutıyla sınırlanamaz ve şablon üzerine biriken maddenin miktarıyla ayarlanarak kontrol edilebilir
 - Birikmeden sonra şablon uzaklaşır

Şablon Tabanlı Sentez, Elektrokimyasal Çökelme


DNA bazlı şablon:

- İki elektrik kontağı arasına DNA bağlanır
 - Bazı iyonları içeren çözeltiye maruz bırakılır
 - İyonlar DNA'ya bağlanır ve sonra DNA zinciri boyunca bazı nanotanecikler oluşur



Şablon Tabanlı Sentez, Elektrokimyasal Çökelme

**Elektrokimyasal birikmeden farklıdır
Elektriksel iletken olmak zorunda değildir**
Özellikle: SiO_2 , TiO_2 , Bi_2O_3 , vd.



Diameters: (A) 180 nm, (B) 90 nm, (C) 45 nm

Picture: "A study on the growth of TiO₂ nanorods using sol electrophoresis," S. J. LIMMER, T. P. CHOU, G. Z. CAO, University of Washington
<http://faculty.washington.edu/gzcao/publications/papers/31.pdf>

Nanolifler

- Nanolifler : Çapları 0,1 mikrondan daha az olan lifler için kullanılan terimdir. Tipik nanoliflerin çapları 50 ila 300 nanometre arasındadır.
- Nanoliflerin son ürüne kazandıracağı bazı özellikler aşağıda belirtilmiştir.
- Birim kütlede elde edilen yüzey alanında artış
- Filtrelemede yüksek performans
- Su geçirmezlik, leke tutmazlık, kırırmazlık gibi kumaş performans özelliklerinde yüksek derecede artış

Nanolif üretim yöntemleri

- Fibrilasyon ile nanolif üretimi,
- Meltblown tekniği ile nanolif üretimi,
- Bikomponent nanolif üretimi,
- Elektro üretim (elektrospinning) (elektroögürme) yöntemiyle nanolif üretimi

- **Fibrilasyon ile Nanolif Üretimi**

- Nanolif üretiminde kullanılan bir yöntem olarak, selüloz gibi lineer hücresel yapıya sahip liflerin nano boyutlu daha ince lifçikler halinde fibrilasyonu işlemidir.
 - Çözünme,
 - jelleşme,
 - farklı çözücüler kullanılarak üretim,
 - dondurma ve
 - nano gözenekli köpük oluşturacak şekilde kurutmayı içerir.

- **Meltblown Tekniği ile Nanolif Üretimi**

Meltblown tekniğinde yüksek hızlı sıcak hava ile filamentler düzelerden fibrilli bir tülbenet oluşturmak üzere çekim işlemine tabi tutulurlar. Bu işlemde genelde nonwoven kumaş üretmek için kullanılan yeni ve yaygın bir yöntemdir.

Bikomponent Yöntemiyle Nanolif Üretilimi


- Bikomponent lif, aynı lifi oluşturacak iki farklı polimerin aynı düzeye deliğiinden akıtlararak elde edilmesi olarak tanımlanabilir.



Elektro Eğirme Yöntemi ile Nanolif Üretimi

- Elektro eğirme yöntemi, elektrik alan kuvvetleri yardımı ile polimerden lif oluşumunu sağlar ve bu yöntemde elde edilen liflerin çapları nanometre boyutundadır.
- Bu teknikte, polimer uygun bir çözücüde çözülür veya ısı ile eritildikten sonra bir ucu kapalı ve daralan, öbür ucunda küçük bir delik bulunan cam bir pipetin içine yerleştirilir. Daha sonra ise polimer çözeltisine/eriyigine ve pipetin açık ucunun yakınındaki bir toplayıcı levhaya yüksek gerilim (50 kV'a kadar) uygulanır. Sonuç olarak toplayıcı levhada oluşan ağımız yüzeyde çapları 30 nm'den 1 mikronun üzerindeki değerlere kadar değişen lifler bulunabilmektedir.

ELEKTROSPINNING DÜZENEĞİ




Besleyici ünitedeki iğnenin ucunda asılı durumda duran polimer daması kritik bir voltaj değerine kadar, yüzey geriliminin uyguladığı kuvvetlerden dolayı, küresel bir biçimde bulunur.



Uygulanan potansiyel fark bir eşik değerine ulaştığı anda, elektrostatik kuvvetler yüzey gerilimi kuvvetlerine eşitlenir. Bu noktada polimer daması şekil değiştirerek koni biçimini alır. Bu koniye **Taylor konisi** denir.

Voltaj Etkisiyle Taylor Konisi ve Jet Oluşumu



Elektroegirme İşlemine Etki Eden Parametreler


- Son ürünün morfolojisini ve yapısını elektrostatik kuvvetlerin ve çözelti parametrelerinin sinerjik etkisinden etkilenmektedir.
- Elektro üretim yöntemiyle çözeltiden veya eriyikten nanolif dönüşümüne birçok değişken etki etmektedir.
- Nanolif morfolojisinin, yapısının ve yüzey fonksiyonlarının kontrolünün kazanılması gereklidir. Çeşitli polimer ve biyopolimerler için elektro üretim koşullarının belirlenme çalışmaları yapılmaktadır.

1. Çözelti veya eriyik değişkenleri

- 1.1. Moleküller ağırlık ,
- 1.2. Moleküller ağırlık dağılımı,
- 1.3 Polimerin yapısı (linner, dallı, ağ),
- 1.4 Çözelti özellikleri,
- 1.4.1. Viskozite (çok yüksek viskozite elektrik akımından kaynaklanan polimer hareketini önler,bunun yanında lîf oluşumu için viskozitenin belli değerleri aşması gerekmektedir.Aksi takdirde lîf oluşumu yerine damla oluşumu meydana gelecektir. Düşük konsantrasyon yüzey geriliminden dolayı damlacıklar oluştururken, yüksek konsantrasyonlar ise yüksek viskoziteden dolayı lîf oluşumunu engeller.)
- 1.4.2. İletkenlik (Çözelti iletkenliği fazla olan polimerlerde iyonların fazla olmasından dolayı yük taşıma kapasitesi artar ve bu da uygulanan elektrik alan ile daha fazla gerilime sebep olur.
- 1.4.3. Yüzey gerilimi(yeterince düşük olmalı)
- 1.4.4. Elastiklik,
- 1.4.5. pH

2. İşlem değişkenleri

- 2.1. Kılcal boru ucundaki elektrik potansiyeli (uygulanan voltaj), Voltajın artmasıyla lîf çapı belli bir noktaya kadar azalırken, o noktadan sonra voltajın artması daha fazla polimer beslenmesine neden olur. Taylor konisi iğnenin ucunda olma eğilimi gösterirken, artan voltaj değeri ile koni iğne içinde oluşmaya başlar ve daha fazla polimer çekilir. Öte yandan lîf çapı artarken, elektroegirme hata olarak nitelendirilen, lîfler üzerinde boncuklu yapı oluşmaya başlar
- 2.2. Kılcal boru içindeki hidrostatik basınç,
- 2.3. Akış hızı,
- 2.4. Toplama plakası ile düzeye arasındaki mesafe (mesafeyi artırarak damla yoğunluğu azalar, yüzey şeklinde değişikliğe neden olur.)
- 2.5. Toplama plakasının hareketi.



3.Çevresel değişkenler

3.1. Sıcaklık

3.1.1. Eriyik sıcaklığı (sıcaklık artıkça viskozitedeki azalmadan dolayı hem daha az gerilim uygulanma ihtiyacı ortaya çıkmaktır ve aynı zamanda lif çapları azalmaktadır.)

3.1.2. Çözelti sıcaklığı,

3.1.3. Çevre sıcaklığı,




3.2. Bağıl nem, bağıl nemle lif çapı doğru orantılı olarak artar.lifin incelmesi için gerekli olan elektrik alan gücünün bağıl nem dolayısıyla azaldığı veya tam olarak yüzeye etki edememesidir .

3.3. Hava akış hızı,

3.4. Vakum(Vakum altında yapılan üretimde lif çapına etki tam olarak gözlenemezken liflerin toplayıcıya *ulaştığında yeterli* kurumanın sağlanamadığı gözlenmektedir.)

- Elektroegirme de ideal nanolifleri üretmek için üç önemli işlem gerçekleştirilebilmektedir.
- Birbirine uygun ve kontrol edilebilir lif çapları,
- Lif yüzeyinde oluşacak hatasız yapı ya da kontrol edilebilir hata,
- Monofilament biçiminde nanolif toplanabilmeli.
- Elektroegirme işleminde en önemli konu lifin çapının gerçekten nanometre seviyelerinde olmasıdır.








Figure 10.4 A nanometer-sized gearwheel made from a gold platelet as shown in Figure 10.3a [2]. This gearwheel has a diameter of 300 nm, and was produced using electron lithography. (Reproduced with permission from [2], Copyright: American Institute of Physics 2005.)




Figure 10.5 Electron micrograph of hexagonal CuFe_2O_4 platelets. Copper ferrite crystallizes in the cubic spinel structure; the hexagonal shape, deviating from the expected cubic form, is obtained by adding surfactants to the solution from which the ferrite is precipitated. (Reprinted with permission from [3], Copyright: Elsevier 2005.)

Film Örneği

Tek tabakalı bir **NANOFİLM** (moleküllerin tek tabakası)








~1 nm kalınlık







Langmuir film

ELEKTROÇÖKELME İLE Nanofilm







Solar Cells

Benefit: Sun is an unlimited source of electronic energy.

Power Plastic™ made in Lowell MA USA

Konarka

Electric Solar Cells

Made from single-crystal silicon wafers (conventionally)

cross-sectional view

Sunlight

wires

Voltage

n-type silicon

p-type silicon

“load”

Current

DURACELL AA batteries

The load can be a lamp, an electric motor, a CD player, a toaster, etc

Nanostructured Solar Cells

Sunlight

More interface area - More power!